

SkyFol S - S7

Beltéri nézet



Kültéri nézet



Bal oldalon a fólia nélküli, jobb oldalon a fóliázott üveg képe.



Karcmentes

Ipari karcálló réteg



EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi
forgalmazójától



Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja
az üvegtáblát



Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a
hővédő fóliáknál



Betörés védelem

Gátolja az áttörhetőséget



Kristálytisztá

Torzításmentes képet ad



Gyártó

Commonwealth
Laminating&Coating



UV védelem

Védi egészségét, valamint
értéktárgyait

Védelmi szint



Szilánkvédelem

Áttörésvédelem

Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság
32260 psi
222 N/mm²

Törőszilárdság
216 lbs/inch
38 N/mm

Átütési erő
149 lbs
663 N

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	20%
Látható fényáteresztés	85%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	10%
Teljes elnyelt napenergia	19%
Teljes áteresztett napenergia	71%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96



Szavatosság

10 év



Minősítés

MABISZ, EN12600, ASTM E
1886/1996, LARGE MISSILE
LEVEL C, ANSI Z97.1, GSA
LEVEL 2, GSA LEVEL 3B



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,52×30 m,
1,82×30 m



Ajánlott nettó kivitelezési ár:
7.700 Ft/m²



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

175 mikron



Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



Rétegek

Egy